



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Adesivo PVA**, é um adesivo à base de poliacetato de vinila em dispersão aquosa.

- Tecnologia base d'água
- Baixo odor
- Alta viscosidade
- Fácil aplicação/uso

Indicado para uso profissional com secagem TRANSPARENTE E FLEXÍVEL. Apresenta alto grau de aderência e resistência, onde se requeira melhor desempenho de colagem em uma grande variedade de materiais, como:

**MADEIRAS DE MÉDIA E BAIXA DENSIDADE / MDF / COMPENSADOS / AGLOMERADOS / LAMINADOS / PAPEL / PAPELÃO / CARTOLINA / COURO / CORTIÇA / TECIDOS / materiais porosos em geral**

\* Não adere plásticos, polímeros fluorados / resinas antiaderentes (PTFE), superfícies siliconadas.

### PROPRIEDADES

Viscosidade Brookfield RVT (20rpm, Spindle 05, 25°C) cPs (mPa.s):	8.000 – 13.000
Densidade 25°C (g/cm <sup>3</sup> ):	1,00 – 1,08
Aparência:	Líquido Branco
Aspecto de película:	Transparente e flexível
Cura Inicial (min):	20 – 40 madeira 01 – 05 papel
Cura Funcional (hora):	2 – 4
Cura Total (hora):	24
Odor:	Leve e característico
pH 25°C	4,0 - 5,0
Teor de Sólidos (%):	30 - 35

### MODO DE USO

- 1) As superfícies a serem coladas deverão estar limpas, planas e secas, com baixo teor de umidade (máximo 12%).
- 2) Aplique o adesivo então somente sobre uma das superfícies juntando-as imediatamente (utilizar o bico aplicador, pincel, rolo, etc que preencha toda superfície).
- 3) Mantenha a peça sobre pressão até a secagem o adesivo (cura inicial)

Elaborado por: Luciane Stadler  
Responsável Técnico: Olavo Vidal Correia Neto  
Revisão: agosto / 2020

**Observação:** A pressão aplicada deve ser em função do tipo de madeira. Não ultrapassar 5 minutos o tempo em aberto para montagem.

4) Para o máximo desempenho aguarde 24 horas.

Para a limpeza de pequenos excessos de adesivo, utilizar um pano com água.

Para informações sobre segurança no manuseio solicite a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ).

**Rendimento:** Montagem 160 a 200 g/m<sup>2</sup>; Laminação 100 a 150 g/m<sup>2</sup>.

### EMBALAGENS

0,5kg, 01kg, 50kg

### ARMAZENAGEM

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Este produto deve ser armazenado entre 5 e 30°C, em ambiente seco, ventilado e longe de intempéries. Após o uso feche a embalagem hermeticamente

A validade do produto é de 24 meses a partir da data de fabricação.

### OBSERVAÇÕES

As informações e recomendações contidas neste certificado são resultados obtidos em Laboratórios e tem a finalidade de informar sobre nossos produtos, entretanto não assumimos responsabilidade a respeito dos resultados obtidos, pois não pode controlar todas as condições de utilização. As empresas devem confirmar tais resultados com seus próprios meios e fazer testes rigorosos para se certificarem que um determinado produto seja apropriado para a aplicação desejada.